
Namn:	Falu Vapen Fasadfärg
Typ:	Helmatt emulsionsfärg baserad på alkydoljor. Egenskaper som liknar traditionell slamfärg men kan målas på ytor där slamfärg ej fungerar.
Art. Nr:	A-bas 561, C-bas 560, Svart 563, Faluröd 565, Ockragul 567, Herrgårdsgul 564, Brytningar 569

Användningsområde: Målning av träfasader (OBS rekommenderas ej på tidigare färgsystem som innehåller akrylatbindemedel).

Förbehandling: Nytt eller fabriksgrundat virke och tryckimpregnerat virke: Avlägsna all eventuell smuts och damm.

Tidigare målade ytor: Borsta ner all löst sittande färg. Tjocka färgskikt skrapas ned. Tvätta fasaden med fasadtvätt och skölj noga med vatten. Var noga med att fasaden är torr innan målning högst en fukthalt av 17%.

Vid andra typer av underlag rådgör med Din färghandlare.

Målning: Rör om färgen väl. På trären fasad eller fasad tidigare målat med Falu Vapen Fasadfärg eller slamfärg färdigstryk med en eller två strykningar till full täckning. Färgen skall strykas ut väl och måla hela panelbrädens längd. Den får ej bygga tjocka skikt. Vänta minst ett dygn mellan strykningarna.

Appliceringsmetod:	Pensel	
Färgåtgång:	1 liter räcker 5-7 m ²	Vid torrfilm av 30 – 45 µm. Rekommenderas ej över 100µm torrfilm
Torktider:	Dammtorr 30 minuter Genomtorr efter 1 dygn	Helt vattenfast efter ca 1 vecka
Förtunning:	Vatten. Behöver normalt ej spädas	
Rengöring redskap	Ljummet vatten med såpa	

Tekniska data

Torrhalt :	Vikttorrhalt: 35±3	Volymtorrhalt: 23%±2
VOC:	Produktens <3 g/l	Gränsvärde (Kat A/d) 130 g/l (2010)
Densitet:	1,1-1,3 Kg/l	
Glansgrad:	Helmatt	

Lagring: Lagras torrt och frostfritt ej under 5°C

Lagringstid: I öppnad förpackning 2 år

Detta datablad är baserad på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

FALU VAPEN FÄRG AB

<i>Adress/Address:</i>	<i>Besöksadress/Visitadress:</i>	<i>Tel/Phone:</i>	<i>Fax/Facsimile:</i>	<i>E-mail:</i>	<i>Hemsida:</i>
Box 7033 S-791 07 Falun, Sweden	Sundbornsvägen 3 Falun	Nat. 023-70 53 50 Int. +46 23 70 53 50	Nat: 023-351 48 Int. +46 23 351 48	falu.vapen@rotmotaverken.se	www.faluvapen.com